



1AP POSA

**PROTETTIVO ANTIADERENTE PERMANENTE
PER STUCCARE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
PER INTERNI ED ESTERNI**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

1AP POSA è il protettivo antiaderente permanente, a base solvente (acquaragia dearomatizzata), per isolare pavimenti e rivestimenti molto assorbenti, posati a colla, dalla ritenzione degli stucchi di fuga, normali o epossidici (per posa con malta cementizia vedi ISOLCOTT)

1AP POSA è un idrorepellente permanente; crea una barriera invisibile che inibisce fortemente l'assorbimento dei coloranti usati nelle malte per stuccare le fughe fra le piastrelle e può essere usato sia per interno che per esterno.

1AP POSA facilita la spugnatura e il successivo lavaggio acido e forma la base ideale per qualsiasi tipo di trattamento Madras.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto, cotto mediterraneo o spagnolo, cotto fatto a mano, klinker, pietre naturali, cemento e suoi derivati, sassi e marmi anticati, monocotture anticate, ecc.

MODALITÀ D'USO

1AP POSA è pronto all'uso.

Applicare una mano di prodotto a rullo, a spruzzo, a pennello, almeno 12 ore prima della stuccatura.

Effettuare la spugnatura della stuccatura come è consuetudine "a regola d'arte" (prima che asciughi del tutto).

A stagionatura conclusa, lavare normalmente con idoneo detergente e, se necessario, a pavimento pulito e asciutto, applicare un'ulteriore mano di 1AP POSA o di idrorepellente silossanico (ESSE 70, 1AS, 1AF), prima di procedere al trattamento definitivo del manufatto.



PERICOLO



Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

1AP POSA

PER INTERNI ED ESTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Silossano in ragia minerale (nafta di petrolio)
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	36 °C
Peso specifico	0,790 g/mL
Nocività	Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura
ADR	3 / 1993 / III
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	95.02 % (743,36 g/L)
VOC (carbonio volatile)	80.12 % (626.82 g/L)

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Resa: La resa dipende dalla porosità e dall'assorbimento del materiale da proteggere; in genere varia da 2 a 8 mq/L (1 mano).

AVVERTENZE

Il prodotto non è un ritardante di presa, per cui, dopo la stuccatura, spugnare "a regola d'arte" e non far seccare residui di posa sul manufatto.

Non applicare 1AP POSA su pavimenti che potrebbero presentare problemi d'umidità di risalita persistente.

Non usare su superfici che presentino fughe inferiori a 3 mm.

Per pavimenti posati con malte cementizie, usare esclusivamente ISOLCOTT.

PRECAUZIONI

1AP POSA contiene solventi inodori infiammabili.

E' pertanto proibito fumare durante l'uso o esporre il materiale a fiamme libere.

Utilizzare maschere e guanti protettivi e, nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua.

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

1AP POSA reagisce con l'umidità atmosferica. Evitare il contatto prolungato con l'aria.

I contenitori devono essere chiusi ermeticamente.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto protettivo impermeabilizzante antiaderente permanente per favorire la spugnatura dei pavimenti durante la stuccatura di posa.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle o re 9,00 alle 12,00
e dalle o re 15,00 alle 18,00
da telefono fisso