



DETERCOTT PROFESSIONAL

**DETERGENTE ACIDO E ANTICALCARE DOPO POSA
PER PAVIMENTI RESISTENTI AGLI ACIDI
INTERNI ED ESTERNI**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

DETERCOTT è il prodotto studiato specificatamente per asportare residui di cemento e boiacche, ossidare affioramenti salini, macchie di origine calcarea, fosfati e solfati, dai pavimenti. Le suddette sostanze, infatti, dopo la posa, occludono la porosità dei manufatti e senza una adeguata pulizia, impediscono una buona riuscita al successivo trattamento.

L'uso di DETERCOTT, a differenza di altri prodotti non specifici (come acido muriatico), riduce l'aggressione sulle fughe, non provoca ingiallimenti e danni alla colorazione del pavimento.

DETERCOTT è ideale per la pulizia delle piscine dal calcare e tutti i pavimenti resistenti agli acidi.

Per superfici verticali come il facciavista, scale, battiscopa, ecc., si consiglia l'uso di DETERCOTT DENSO formulato più viscoso per ottenere maggior aggrappo e maggior penetrazione nel supporto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la pulizia dopo posa di cotto, klinker, gres, pietre dure (porfido, granito, ecc), gres porcellanato (non lappato), monocotture anticate, piscine, e di tutti i materiali resistenti agli acidi.

MODALITÀ D'USO

Diluire DETERCOTT da 1:1 a 1:5 a seconda della consistenza dello sporco da asportare, della porosità e dell'assorbimento del materiale. Stendere la soluzione sulle superfici asciutte aiutando la reazione chimica, con l'uso di spazzole, pagliette, macchine da lavaggio; esaurite le effervescenze caratteristiche dalla reazione con le impurità, sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere il lavaggio su supporto asciutto.

Per ossidazioni da posa e da pallettizzazione persistenti usare DETERCOTT + ADDITIVO AL DETERGENTE ACIDO puri, applicare solo sulle piastrelle ossidate e strofinare con paglietta marrone, sciacquare e passare alla fase successiva.

Per abbattere la schiuma aggiungere ANTISCHIUMA WSK1 all'acqua di risciacquo.

Per cotti teneri, come quelli spagnoli e provenzali, si consiglia 24 ore prima del lavaggio di applicare una mano di ESSE 70 (l'idrorepellente) e di effettuare il lavaggio con diluizioni 1:5 - 1:10 e l'utilizzo di pagliette poco abrasive (blu o bianca).

Per stucchi di posa resistenti, si consiglia di bagnare il pavimento con un panno e del DILUENTE PER INTERNI prima di stendere la soluzione di DETERCOTT e acqua (ciò aiuterà a sciogliere la parte plastica dello stucco favorendone la completa asportazione).



ATTENZIONE

DETERCOTT PROFESSIONAL

PER INTERNI ED ESTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	acido cloridrico (inf. 25%)
Stato fisico	liquido
Colore	rosso
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	1 (Sol. 1%)
Peso specifico	1,050 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	irritante
Stabilità a magazzino	12 mesi
ADR	8 / 3264 / II
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	4,10 % (43,05 g/L)
VOC (carbonio volatile)	2,50 % (26,23 g/L)

Ingredienti conformi al regolamento CE n°648/2004. Inferiore al 5% tensioattivi non ionici.

Resa: 4-8 mq/L. La resa varia in funzione dello sporco da asportare, della porosità del materiale da pulire e della diluizione.

AVVERTENZE

Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche. Nel caso di utilizzo di alte concentrazioni, e prima di procedere al trattamento con IDROMADRAS o EFFE 30, passare, come ultima operazione, con straccio una leggera soluzione di acqua e R24 IL NEUTRALIZZANTE o WF1 FORTE il decerante detergente ammoniacale.

PRECAUZIONI

DETERCOTT è un prodotto acido. Alle concentrazioni di impiego non è particolarmente pericoloso, tuttavia è consigliabile usare guanti e stivali di gomma. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi immediatamente con acqua.

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto acido inibito (tamponato) per asportare residui di cemento e boiacche, affioramenti salini, calcare da tutte le superfici resistenti agli acidi.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS S.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - Pescia (PT)
Tel. 0572.490053, Fax 0572.477053
info@madras.it, www.madras.it



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso