



FL---M042/--C02

Fondo - Primer Poliuretano Bianco – Per M.D.F.

Caratteristiche salienti del prodotto:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Applicabile a spruzzo e a velo • Ottima copertura e tenuta sui bordi • Ottima copertura degli spigoli | <ul style="list-style-type: none"> • Resistente alla rimozione • Elevato contenuto di pigmento bianco • Eccellente potere bloccante su MDF come primer di prima mano. |
|---|--|

Versioni:

FL---M042/--C02	Bianco
-----------------	--------

Uso consigliato:	• Parti piane	• Mobili montati	• Porte	
Metodo di applicazione:	pistola a tazza, airless, airmix e velo			
Preparazione del prodotto:	a peso:	a volume:		
	FL---M042/--C02	100	FL---M042/--C02	100
	catalizzatore FC---M042	40	catalizzatore FC---M042	50
	diluyente DF---M001	20	diluyente DF---M001	30

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Residuo solido (%)	69± 2
Peso Specifico (g/cm ³)	1,440± 0,030
Viscosità DIN 6 (s) a 20°C	40±5
Pot life (h)	3

Caratteristiche Applicative

N° consigliato di mani	max 3
Quantità per mano	max: 180 g/m ²
Intervallo tra le mani	min: 1 h max: 3 h

Indicazioni generali sul ciclo

Essiccazione a 20°C e UR% tra 45 e 65 : 100 g/m²		Essiccazione in tunnel: 100 g/m²	
Fuori polvere	10'	Temperatura	Tempo
Fuori impronta	25'	Flash Off	Ambiente 15'
Sovraverniciabile con finitura	12 h	Aria Laminare	50°C 60'
Carteggiabile	12 h	Raffreddamento	Ambiente 15'
Accatastabile	12 h		

Preparazione del substrato:	Carteggiatura del grezzo con grana 180
Sovraverniciatura:	Con finiture poliuretano o nitro

Catalizzatori alternativi

FC---M043 al 40% in peso	Migliora l'elasticità senza compromettere essiccazione e carteggiatura. Allunga il pot-life
FC---M045 al 20% in peso	Massima elasticità per cicli di assoluta garanzia

Induritori alternativi per impiego su M.D.F.:

FC---M199 al 40% in peso, 50% in volume	Massima rapidità di essiccazione, minor elasticità (non applicare più di due mani). Ideale come prima per bloccare il sollevamento della fibra dell'MDF
---	---

Diluenti alternativi:

DF---M003	Per il periodo estivo o in condizioni di elevata temperatura e umidità ambientale
DF---M005	Per applicazioni a velo

Note ed avvertenze

Non soggetto a scadenza. Dopo periodi prolungati di stoccaggio verificare l'eventuale presenza di sedimento sul fondo della latta e omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso.
FL---M042/--C02 presenta una elasticita' elevata, adeguata ai normali impieghi di questo tipo di prodotto.
Si consiglia comunque sempre una prova preventiva, specialmente in presenza di supporti potenzialmente a rischio, perche' soggetti a movimenti molto accentuati (ad esempio : tamburati, multistrati di legni molto teneri, MDF di elevato spessore e bassa densita', soggetto ad aprirsi sui bordi.)