



Industria Toscana Vernici
NOI SIAMO IL VOSTRO COLORIFICIO DI FIDUCIA

SCHEDE
TECNICHE

LAVORI

CONSULENZA
ON-LINE

PRODOTTI
SPECIALI

STUCCHI
DECORATIVI



U VUOI COLORARE LA TUA CASA
sando colori e vernici ecologiche?

B005

ASTROIL SINTETICO

Smalto Alchidico per esterno ed interno

Tipologia di Impiego

Smalto oleosintetico di ottima pennellabilità e pienezza di film. Ideale per verniciature di supporti in legno o ferro ,sia in interno che esterno. Possiede elevata ritenzione della brillantezza ed ottima resistenza alle intemperie.

Modalità d'uso

Applicare su supporto preventivamente trattato. Per supporti in legno, all'esterno dov'è richiesta una lunga durata, applicare una mano di conservante per legno quindi, dopo successiva carteggiatura, applicare due mani di Astoril diluito con diluente per sintetici. Per supporti in legno all'interno ed esterno applicare una mano di Astoril Prima Mano e dopo carteggiatura due mani di Astoril Sintetico; per supporti in ferro, applicare una mano di Minio sintetico o di Antiruggine sintetica e quindi due mani di Astoril.

Consumo e resa

Per ottenere una buona verniciatura applicare due mani di prodotto così diluito:
- a pennello diluire dal 5 al 8 % con diluente per sintetici;
- a spruzzo diluire dal 15 al 20 % con diluente per sintetici.

Resa : 8 - 10 mq. per litro per ogni mano. Sopraverniciabile dopo 12 ore.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico Kg/Lt.: **1,120-1,220**

Residuo secco %: **65 ca.**

Viscosità Tazza Ford n.4: **180 - 200**

Essiccazione : **ore**

Fuori polvere:

Al tatto: **4**

In profondità: **8**

Sopraverniciatura: **16**

Caratteristiche del film : **brillante**

<< [Elenco schede tecniche](#)

info@i-t-v.it

Industria Toscana Vernici

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.)

Cap. Sociale L.288.000.000 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fis. e Partita I.V.A. 00420280489